



### DEAD FLAT

## МАТОВАЯ КРАСКА

Все краски фирмы Farrow & Ball экологически безвредны и соответствуют новейшим международным экологическим стандартам по уровню содержания в красках летучих органических соединений.

**Наличие:** Все оттенки Farrow & Ball можно приобрести в виде банок по 750 мл, 2,5 л и 5 л. Заказ можно сделать непосредственно у представителей Farrow & Ball, в наших шоу-румах, а также у наших партнеров в других странах.

**Использование:** Высококачественная матовая краска Dead Flat подходит для окрашивания деревянных и металлических поверхностей во внутренних помещениях, а также для гипса. Она не подходит для кухонь, ванных комнат, мебели и помещений с высокой проходимостью.

**Подготовка поверхности:** Перед нанесением краски убедитесь, что поверхность гладкая, чистая, сухая, свободная от пыли и других загрязнений. **Предупреждаем, что возможны отслаивание или шелушение краски, если она наносится очень тонким слоем.**

Для получения информации об окрашивании очень старых поверхностей и предметов или поверхностей и предметов, имеющих какую-либо историческую ценность, пожалуйста, обратитесь к Информационному листу по декорированию старинных предметов.

Заполните все отверстия и трещины на поверхности подходящим раствором. Это добавит долговечности окрашиваемым поверхностям и предметам. Если при зачистке поверхности были использованы каустические, коррозионные или иные едкие средства, очистите от них поверхность перед нанесением краски.

**Внутренние поверхности/предметы из необработанной древесины** – для того чтобы подготовить поверхность неокрашенной сучковатой или смолистой древесины, рекомендуем использовать праймер Knot & Resin Blocking Primer от Farrow & Ball. Затем следует нанести два слоя грунтовки Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat, причем для второго слоя разбавьте ее водой на 20% от всего объема. После этого нанесите два слоя краски Dead Flat выбранного вами оттенка. Благодаря такой очередности действий деревянные поверхности прослужат Вам очень долго!

**Ранее окрашенные внутренние деревянные поверхности и предметы** – оштукатурьте такие поверхности, чтобы на них не осталось отслаивающейся краски. Оставшаяся, прочно держащаяся краска, послужит дополнительной грунтовкой для свежей краски. Нанесите один слой грунтовки Interior Wood Primer & Undercoat от Farrow & Ball, затем – два слоя краски Dead Flat выбранного вами оттенка.

**Внутренние металлические поверхности, сильно подверженные коррозии** – неокрашенные и окрашенные ранее металлические предметы должны быть предварительно тщательно обезжирены. Удалите всю отслаивающуюся краску и пятна ржавчины. Затем нанесите два слоя праймера Metal Primer & Undercoat от Farrow & Ball, после этого - два слоя краски Dead Flat выбранного вами оттенка.

**Внутренние гальванизированные металлические поверхности** – обработайте их специальным антикоррозийным средством на ваш выбор, следуя всем указаниям производителя на упаковке и соблюдая при работе необходимую технику безопасности. Когда высохнет, вымойте поверхность с моющим средством. Затем нанесите один слой Metal Primer & Undercoat от Farrow & Ball, после этого - два слоя краски Dead Flat выбранного вами оттенка.

**Ненадежные** (например, гнилые) **поверхности** могут непредсказуемо отреагировать на нанесение на них краски (потеки, пузыри, неровное впитывание краски и проч.). Если у Вас возникли сомнения, перед нанесением краски проконсультируйтесь со специалистом.

Краску Dead Flat можно наносить на гипс, однако мы бы порекомендовали Вам использовать для этих целей Estate Emulsion как более подходящую.

**Нанесение краски:** Не следует заниматься покраской поверхностей при температуре окружающей среды ниже +10°C или выше +30°C.

Пожалуйста, убедитесь перед нанесением краски, что Вы выбрали верный оттенок и взяли нужную банку, поскольку наша фирма не несет ответственность за издержки наших клиентов, которые возникают из-за подобного рода путаницы. Если Вы будете использовать более одной банки с одинаковым оттенком краски, пожалуйста, предварительно сравните номера партии на банках. Если они различны, рекомендуем смешать всю краску перед ее нанесением.

Тщательно перемешайте краску перед нанесением.

Мы предлагаем вам использовать специальные кисти от Farrow & Ball из синтетических материалов. Хорошо смочите кисть в краске и нанесите на поверхность щедрым слоем. Краска Estate Eggshell не склонна оставлять столь сильные потеки, как масляные краски, но все же они могут появиться при высыхании, если Вы нанесли слишком толстый слой краски. Следы от кисти могут проявиться при высыхании краски в тех местах, где Вы долго и тщательно растирали краску по поверхности.

Также краску Estate Eggshell можно наносить с помощью валика от Farrow & Ball со средней микрофиброй. Это позволит снизить эффект зернистости краски и ускорит работу. Мелкая микрофибра на валике позволит сделать окрашенную поверхность еще более гладкой, однако процесс окрашивания будет чуть медленнее, поскольку мелкая микрофибра вбирает в себя меньшее количество краски.

Для получения наилучшего результата слегка припудрите песком первый слой краски перед нанесением второго слоя.

**Распылитель для краски** – хороший эффект может быть достигнут при распылении краски, оптимальный угол распыления - 65°, давление – около 2700 фунтов на квадратный дюйм. За более полной информацией обратитесь к характеристике Распыление красок Farrow & Ball.

<b>Очистка инструментов:</b>	<b>рабочих</b>	Тщательно вымойте кисти и валики, которыми Вы работали, в теплой мыльной воде.										
<b>Уход за окрашенной поверхностью:</b>		Устойчива к истиранию. Тем не менее, эта краска легко пачкается.										
<b>Составляющие краски:</b>		Краска водная с использованием алкидных смол.										
<b>Условия хранения:</b>		Данная краска – водоэмульсионная, а потому ее следует предохранять от замерзания и высоких температур. Используйте в течение 6 месяцев с момента покупки. Мы не несем ответственность за ухудшение качества краски или упаковки по прошествии данного срока.										
<b>Утилизация:</b>		Не смотря на то, что краска водная, пожалуйста, не выливайте ее в канализацию или водоемы. Отходы должны быть утилизированы в соответствии с Договором о защите окружающей среды 1990-о года и другими документами, принятыми в последствии в данной сфере. Для получения большей информации, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим Отделом по защите окружающей среды в вашем округе.										
<b>Техника безопасности при работе с краской:</b>		Обеспечьте хорошую вентиляцию в окрашиваемом помещении на все время работы и при последующем высыхании краски. Избегайте попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу. При попадании на кожу немедленно смойте краску большим количеством воды с мылом или же другим подходящим средством. Хранить в недоступном для детей месте. <b>Более подробная информация по технике безопасности предоставляется профессиональным строителям/малярам по запросу.</b>										
<b>Стандарты по защите окружающей среды:</b>		<table border="0"> <tr> <td><b>Реальное содержание летучих органических соединений, г/л</b></td> <td>16.8 г/л</td> </tr> <tr> <td><b>Содержание летучих органических соединений, м/м</b></td> <td>1.17%</td> </tr> <tr> <td><b>Сепарация/расслоение</b></td> <td>Низкое</td> </tr> <tr> <td><b>Максимально разрешенное количество г/л (на 2010 г.)</b></td> <td>130 г/л</td> </tr> <tr> <td><b>КЛАСС ОПАНОСТИ</b></td> <td>D</td> </tr> </table>	<b>Реальное содержание летучих органических соединений, г/л</b>	16.8 г/л	<b>Содержание летучих органических соединений, м/м</b>	1.17%	<b>Сепарация/расслоение</b>	Низкое	<b>Максимально разрешенное количество г/л (на 2010 г.)</b>	130 г/л	<b>КЛАСС ОПАНОСТИ</b>	D
<b>Реальное содержание летучих органических соединений, г/л</b>	16.8 г/л											
<b>Содержание летучих органических соединений, м/м</b>	1.17%											
<b>Сепарация/расслоение</b>	Низкое											
<b>Максимально разрешенное количество г/л (на 2010 г.)</b>	130 г/л											
<b>КЛАСС ОПАНОСТИ</b>	D											
<b>Европейские нормы по содержанию бицидных веществ 528/2012:</b>		<p>Данные краски содержат следующие биоцидные вещества: -1,2-бензиотиазол-3(2H)-1; 2-метилизотиазол-3(2H)-1. Эти вещества используются как консерванты находящегося в банке состава.</p> <p>Не содержит наноматериалов.</p> <p>Хранить в недоступном для детей месте.</p> <p>Используйте защитные перчатки и очки при работе с краской.</p> <p>Избегайте попадания в глаза и на кожу.</p> <p>При попадании в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу.</p> <p>Не утилизируйте краску в канализацию и открытые водоемы.</p> <p>Свяжитесь с ближайшим Отделом по защите окружающей среды в вашем округе для получения инструкций по правильной утилизации остатков краски и использованной тары.</p> <p>Информация по технике безопасности предоставляется по запросу или на сайте <a href="http://www.farrow-ball.com">www.farrow-ball.com</a></p>										

Укрывистость	Время высыхания	Нанесение следующего слоя	Степень блеска
5 л - до 60 м <sup>2</sup>	Верхний слой – 1-2 ч Темные оттенки могут сохнуть дольше. Полное высыхание – 12 ч	Минимум 4 ч после нанесения предыдущего слоя, в зависимости от условий окружающей среды.	2%

Опубликовано 6 декабря 2013 г.

*Вся информация в данной характеристике, как в письменной, так и в устной форме, передается для использования в качестве руководства по эксплуатации. Однако оно не дает гарантий идеального результата, поскольку профессионализм мастера и состояние окрашиваемых поверхностей находятся вне компетенции нашей фирмы. Потому мы не несем ответственности за некачественный результат, обусловленный вышеуказанными факторами, в то время как нашей продукции мы гарантируем неизменно высокое качество. Данное положение не нарушает Ваших законных прав.*

*Для получения большей информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом по работе с клиентами.*

**Show-room «Краски Англии»**  
 г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 81  
 тел. (343) 385-88-05  
[краскианглии.рф](http://краскианглии.рф)